

KARFIX T

Klej gipsowy do przyklejania płyt gipsowo-kartonowych



Opis produktu

Klej gipsowy do przyklejania płyt gipsowo-kartonowych to mieszanina gipsu syntetycznego, dodatków modyfikujących oraz wypełniaczy mineralnych. Precyzyjnie dobrana formuła kleju odznacza się doskonałą przyczepnością do podłoża, wysoką wytrzymałością oraz plastycznością.

Zastosowanie produktu

KARFIX T stosuje się do przyklejania płyt gipsowo-kartonowych oraz płyt zespolonych do izolacji cieplnej/akustycznej ścian wewnątrz budynków. Doskonale sprawdza się przy mocowaniu płyt i dekoracyjnych elementów styropianowych do ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń.

Przygotowanie podłoża

Podłoże przed przystąpieniem do pracy powinno być suche, zwarte i oczyszczone z kurzu, brudu, olejów, tłuszczu, resztek tynków, powłok malarskich i środków antyadhezyjnych. Usunąć wszelkie wady podłoża, pozostałości starych tynków i powłok malarskich które mogą zmniejszyć przyczepność zaprawy. Nierówności powierzchni powyżej 2 cm można wyrównać poprzez przyklejenie wcześniej przygotowanych paszków z płyty G-K. Beton i gładkie powierzchnie należy zagruntować gruntem do podłoży betonowych Lico Grunt Beton, natomiast tynki gipsowe, wapienne i wapienno-cementowe przy użyciu Lico Grunt Uniwersalny. Ze względu na korozyjne działanie gipsu, wszelkie elementy stalowe mogące mieć bezpośredni kontakt z klejem, należy odpowiednio zabezpieczyć.

Przygotowanie kleju

Produkt dostarczony jest w postaci gotowej mieszanki do zarobienia z wodą na budowie. Zawartość opakowania wsypać do czystej wody w stosunku 2 do 1 (np. 10 kg suchej mieszanki na ok. 5 litrów wody) i wymieszać ręcznie lub mechanicznie mieszadłem wolnoobrotowym, aż do uzyskania jednolitej

masy bez grudek. Zaprawę odstawić na 3-5 minut i ponownie przemieszać. Tak przygotowana zaprawa klejowa zachowuje swoje parametry robocze i nadaje się do użycia w ciągu 45 minut. Jednorazowo przygotować taką ilość kleju aby można było go zużyć w ciągu czasu podanego przez Producenta. Do przygotowania zaprawy klejowej oraz kolejnych partii materiału należy używać zawsze czystych pojemników i narzędzi. Resztki związanego kleju, brudne wiadro czy narzędzia znacznie skracają czas wiązania kleju.

Nanoszenie kleju

Klej nanosić na podłoże za pomocą narzędzi ze stali nierdzewnej. W przypadku przyklejania płyt gipsowo-kartonowych klej nanosić punktowo na płytę w postaci placków o średnicy 10 cm i grubości min. 1,5 cm oraz w rozstawie co 25-40 cm. Następnie płytę należy przyłożyć i docisnąć do ściany. Do ustalenia położenia płyty można używać gumowego młotka lub stalowej łaty. Korygowanie położenia płyty możliwe jest przez ok. 5-10 minut od momentu nałożenia kleju gipsowego.

Zalecenia

- Podczas wysychania należy zapewnić odpowiednią wentylację pomieszczenia.
- Niesprzyjające warunki atmosferyczne podczas procesu wiązania (wysoka wilgotność, niskie temperatury) znacznie wydłużają czas schnięcia. Optymalne warunki aplikacji i stosowania kleju to temp. od +5°C do +30°C.
- Na sufitach zalecany jest montaż płyt na ruszcie.
- W przypadku stosowania w pomieszczeniach zamkniętych należy wietrzyć je do zaniku charakterystycznego zapachu.
- Narzędzia należy myć wodą bezpośrednio po zakończeniu pracy. Wszelkie zabrudzenia usuwać przed zaschnięciem.

Dane techniczne

Temperatura podłoża i otoczenia	od +5°C do +30°C
Proporcje mieszania sucha mieszanka/woda	1 kg / 0,5 l
Czas zużycia [EN 14496:2005]	≥ 45 min*
Czas korekty położenia płyt	5-10 min*
Przyczepność do podłoża [EN 14496:2005]	≥ 0,06 MPa

* wielkość zależy od warunków temperaturowych, rodzaju i chłonności podłoża.

Uwagi

- Informacje zawarte w instrukcji mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą.
- Stosowanie z wyrobami innych Producentów może doprowadzić do wyłączenia odpowiedzialności za negatywne skutki wynikłe z takich połączeń.
- Produkt przeznaczony do stosowania przez fachowców. Przed użyciem należy sprawdzić produkt co do parametrów jakościowych (konsystencja) i użytkowych (aplikacja).
- Niniejsza instrukcja zawiera możliwie wyczerpujące informacje na temat stosowania wyrobu, jednak nie może opisywać każdego indywidualnego problemu. Dlatego w razie wątpliwości należy skontaktować się ze służbą techniczną Producenta lub postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami sztuki budowlanej.
- W przypadku reklamacji wymagane jest zachowanie numeru partii produkcyjnej i dowodu zakupu.

Magazynowanie i transport

Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach w suchych warunkach (nie dopuścić do zawilgocenia). Data produkcji i nr partii na opakowaniu. Okres przechowywania w oryginalnie zamkniętym opakowaniu Producenta wynosi 6 miesięcy od daty produkcji w temperaturze powyżej +5°C.

Zgodności i certyfikaty

	 LICO MIX Sp. z o.o. Al. Jana Pawła II 4, 38-404 Krosno www.lico-mix.pl
	DWU nr 01KT8B EN 14496
KARFIX T	
Klej gipsowy do płyt zespolonych do izolacji cieplnej i akustycznej oraz do płyt gipsowo-kartonowych.	
Zamierzone zastosowanie	Do powszechnego stosowania w budownictwie
Klasa reakcji na ogień	A1
Przyczepność	≥ 0,06 MPa
Uwalnianie/zawartość substancji niebezpiecznych	Patrz karta charakterystyki

Zużycie

Zużycie suchej mieszanki: ~ 2,5 - 5 kg/m²** płyty G-K

** w zależności od rodzaju i nierówności podłoża.

Środki ostrożności

P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102 Chronić przed dziećmi.
P 264 Dokładnie umyć ręce po użyciu.

Waga/opakowanie

Opakowania jednostkowe	20 kg
Palety	960 kg